

FICHA TÉCNICA

DATA SHEET - FICHE TECHNIQUE

5	30	(4	16.800	1.383	2.728
Años de garantía	Altura del hilo (mm)	Forma del hilo "C"	Colores	Puntadas m2	Peso hilo gr/m2	Peso con backing gr/m2

Aplicaciones - Applications - Anwendung - Applications	Gardens - Terraces - Trade Fairs - Swimming - Pool Surroundings
Fibra - Fibre - Faser - Fibre	Monofilament PE + curly PPE
Fabricación - Production - Produktion - Fabrication	Tufting
Calibre - Gauge - Teilung - Jauge	3/8
Tufts - Tufts - Noppenzahl - Touffes	16.800 / m ²
Altura de la fibra - Pile height - Polhöhe - Hauteur de la fibre	30 mm
Puntadas - Stitches - Stichzahl - Noeuds	160/m ²
Peso total - Total weight - Gesamtgewicht - Poids total	2728 gr / m ² ± 10%
Refuerzo primario - Tuft cloth - Tufttuch - Dossier primaire	Polypropylene, UV Stabilized ± 121g/m ²
Refuerzo secundario - Backing - Rücken - Dossier secondaire	Reinforced Net ± 60g/m ²
Relleno - Infill - Verfüllung - Remplissage	No infill
Color - Colour - Farbe - Couleur	Filed green + Apple green(or olive green) + light green + light yellow
Ancho del rollo - Roll width - Rollbreite - Largeur des rouleaux	400 or 200 cm
Composición de la fibra - Fibre composition - Zusammensetzung der Faser - Composition de fibre	Polythene+Polypropylene
Dtex	7200/12f + 3600/8f
Ancho de fibra - Fibre width - Faserbreite - largeur de la fibre	1.0mm(±0.4mm)
Espesor de la fibra - Fibre Thickness - Dicke Faser - Epaisseur de la fibre	280m(±5%)
Tasa de estiramiento - Outspread Rate - ausgebreitet rate - Taux allongement	≥30
Tasa de contracción - Contraction Rate - Kontraktionsrate - taux de contraction	2,5%
Resistencia de estiramiento - Pull resistance - ziehen Widerstand - Résistance élasticité	7Kg Single Fibre
Revestimiento - Coating - Überzug - Revêtement	SBR Latex ± 1160g/m ²
Permeabilidad al agua - Water Permeability - Wasserdurchlässigkeit - Perméabilité à l'eau	60Ltr/min (without infill)